


Skapad 2026-08-14



Platta i PA6.6+PE 2000x610x12 mm ljusgrön

P1012423

KEMISK BETECKNING PA

HUVUDFUNKTIONER

God glidförmåga

Hög slagseghet

Hög slitstyrka

Kemikaliebeständig

Svetsbar

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

Tekniskt datablad

2026-08-14

Fysiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Densitet & vikt			
Densitet	1,11 g/cm³	g/cm ³	ISO 1183
Fuktabsorption			
Fuktabsorption (23°C/50% RF)	2,2 Procent	Procent	Plast - Bestämning av vattenabsorption
Vattenabsorption till mättnad	8,5 %	%	ISO 62

Mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Dragegenskaper			
Sträckgränsspänning	70 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	2700 MPa	MPa	ISO 527-2
Töjning vid sträckgräns	7 %	%	ISO 527
Brottöjning	> 40 %	%	ISO 527-2
Böjegendskaper			
Böjhållfasthet	90 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (böj)	3300 MPa	MPa	DIN EN ISO 178
Slagbeständighet			
Skårad slagseghet (Charpy)	6 kJ/m²	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1
Charpy ohackad slagseghet	40 kJ/m²	kJ/m ²	ISO 179
Hårdhet			
Hårdhet Shore D	83		ISO 868
Kultryckshårdhet	160 MPa	MPa	ISO 2039-1
Kompressionsegenskaper			
Kompressionsmodul	2900 MPa	MPa	ISO 604

Termiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Temperaturgränser			
Smältpunkt	260 °C	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	210 °C	°C	
Maximal drifttemperatur	105 °C	°C	
Minsta temperatur	-30 °C	°C	
Värmeförvrängning (HDT/A)	60 °C	°C	ISO 75
Glasövergångstemperatur	47 °C	°C	ISO 3146

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Värmeledningsförmåga			
Termisk konduktivitet	0,33 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Termisk expansion			
Termisk utvidgningskoefficient	85 x 10 ⁻⁶		ISO 11359-2

Elektriska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Isoleringsegenskaper			
Dielektrisk styrka	27 kV/mm	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	≥ 10 ¹³ Ω·cm	Ω·cm	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3,3		IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0,2		IEC 60250
Statisk avledning			
Ytresistivitet	> 10 ¹³ Ω	Ω	IEC 60093
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600 V	V	IEC 60112

Brännbarhet

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Brandfarlig klassificering (UL 94)	HB		UL 94
Syreindex (LOI)	27 %	%	ASTM D2863

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.