

Skapad 2026-08-14



Platta i PET 2000x620 mm vit

KEMISK BETECKNING PET

TJOCKLEK 60 , 110 , 120 , 130

HUVUDFUNKTIONER

God bearbetbarhet

God glidförmåga

Hög slagseghet

Kemikaliebeständig

Livsmedelsgodkänd

Svetsbar

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

GODKÄNNANDEN

FDA

Kemisk beständighet

2026-08-14

Platta i PET 2000x620 mm vit

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
1,4-Dioxan	100		Metanol	100	
1,4-Dioxan	100		Metylenklorid	100	
Aceton	100		Metylenklorid	100	
Aceton	100		Metyletylketon		
Ammoniak	conc.		Metyletylketon (MEK)	100	
Ammoniak	conc.		Metyletylketon (MEK)	100	
Ammoniumklorid			Metylchlorid		
Ammoniumklorid			Mineraloljor (aromatfria)		
Amylalkohol			Mineraloljor (aromatfria)		
Amylalkohol			Mjök		
Bensen			Mjök		
Bensen			Mjölksyra	90	
Bensin			Mjölksyra	90	
Bleklösning	12,5 cl		Myrsyra	10	
Bleklösning	12,5 cl		Myrsyra	10	
Bläck			Natriumbisulfit	90	
Borsyra	100		Natriumhydroxidlösning	15	
Borsyra	100		Natriumhydroxidlösning	15	
Brandy			Natriumhydroxidlösning	60	
Bromsvätska			Natriumhydroxidlösning	60	
Bromsvätska			Natriumkarbonat, vattenlösning		
Bränsle, aromatfritt			Natriumkarbonat, vattenlösning		
Bränsle, aromatfritt			Natriumklorid	10	
Butylacetat			Natriumklorid, vattenlösning		
Butylacetat			Natriumklorid, vattenlösning		
Butylenglykol			Natriumnitrat	10	
Citronsyra	10		Natriumnitrat, vattenlösning		
Citronsyra	10		Natriumnitrat, vattenlösning		
Clophen A60	50		Natriumtiosulfat		
Cyklohexan			Natriumtiosulfat		
Cyklohexanon	100		Natriumvätesulfit		
Cyklohexanon	100		Natriumvätesulfit		
Cyklohexen	100		Nitrobenzen		
Cyklohexen	100		Nitrobenzen		
Dekalin			Oxalsyra		
Dieselbränsle			Oxalsyra		
Dieselbränsle			Ozon		
Dietylenoxid			Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	
Dietylenoxid			Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	
Dietyleter			Paraffinolja	100	
Dimetylformamid			Paraffinolja	100	
Dioktylftalat			Perkloretylen		
Eldningsolja			Perkloretylen		
Eldningsolja			Petroleum	100	
Etanol	96		Petroleum	100	
Etanol	96		Petroleumeter	100	
Etylacetat	100		Petroleumeter	100	
Etylacetat	100		Premiumbränsle		

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Etylenklorid	100	●	Premiumberänsle		●
Etylenklorid	100	●	Propanol		●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Propanol		●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Pyridin		●
Fluorvätesyra	40	●	Pyridin		●
Fluorvätesyra	40	●	Salicylsyra		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Salpetersyra	10	●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Salpetersyra	10	●
Fosforsyra	50	●	Salpetersyra	50	●
Fosforsyra	50	●	Salpetersyra	50	●
Freon (diklordifluormetan)		●	Saltsyra	10	●
Frostskyddsmedel		●	Saltsyra	10	●
Frostskyddsmedel		●	Saltsyra	conc.	●
Fruktjuicer		●	Saltsyra	conc.	●
Glycerin	100	●	Silikonolja		●
Glycerin	100	●	Silikonolja		●
Glykol	100	●	Sodalösning	10	●
Glykol	100	●	Svavelsyra	96	●
Glykolsyra		●	Svavelsyra	96	●
Glysantin	40	●	Svavelsyra, mättad lösning		●
Heptan	100	●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Heptan	100	●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Heptan och hexan		●	Tetralin		●
Isooktan		●	Toluen	100	●
Isopropanol		●	Toluen	100	●
Isopropylalkohol	100	●	Transformatorolja		●
Isopropylalkohol	100	●	Transformatorolja		●
Kalciumklorid		●	Trietanolamin		●
Kalciumklorid		●	Trikloretalen	100	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Trikloretalen	100	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Trilon B	10	●
Kaliumpermanganat	1	●	Tvållösning		●
Klor, gas	100	●	Urea, vattenlösning		●
Klor, gas	100	●	Vaselin		●
Klorbensen	100	●	Vatten		●
Klorbensen	100	●	Vatten		●
Kloroform		●	Vatten, varmt		●
Kloroform		●	Vax, smält		●
Koldisulfid	100	●	Väteperoxid	10	●
Koldisulfid	100	●	Väteperoxid	10	●
Koltetraklorid		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Koltetraklorid		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Kopparsulfat	10	●	Xylen		●
Kresol		●	Xylen		●
Kresol		●	Zinkklorid	10	●
Linolja		●	Äppeljuice		●
Linolja		●	Äppeljuice		●
Matolja		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●
Matolja		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●
Merkurokrom		●	Ättiksyra	100	●
Merkurokrom		●	Ättiksyra	100	●
Metanol	100	●			

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● Beständig ● Icke beständig ● Delvis beständig