


Skapad 2026-08-14



Platta i PMMA C LED 3050x2030 mm vit

KEMISK BETECKNING PMMA

TJOCKLEK

3 · opalvit , 20 · opalvit , 15 · opalvit , 3 · opalvit 40% sidobelysning ,
3 · opalvit 31% bakbelysning

Tekniskt datablad

2026-08-14

Fysiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Densitet & vikt			
Densitet	1,19 g/cm³	g/cm³	ISO 1183
Fuktabsorption			
Vattenabsorption till mättnad	2,1 %	%	ISO 62

Mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Dragegenskaper			
Sträckgränsspänning	78 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	3350 MPa	MPa	ISO 527-2
Brottöjning	5,8 %	%	ISO 527-2
Böjgenskaper			
Böjhållfasthet	118 MPa	MPa	ISO 178
Elasticitetsmodul (böj)	3200 MPa	MPa	ISO 178
Slagbeständighet			
Skårad slagseghet (Charpy)	2 kJ/m²	kJ/m²	ISO 179
Charpy ohackad slagseghet	16 kJ/m²	kJ/m²	ISO 179

Termiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Temperaturgränser			
Maximal drifttemperatur (korttid)	90 °C	°C	
Maximal drifttemperatur	80 °C	°C	
Värmeförvrängning (HDT/B)	114 °C	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	110 °C	°C	ISO 306
Värmeledningsförmåga			
Termisk konduktivitet	0,19 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Termisk expansion			
Termisk utvidgningskoefficient	70 x 10 ⁻⁶		ISO 11359-2

Elektriska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Isoleringsegenskaper			
Dielektrisk styrka	30 kV/mm	kV/mm	IEC 60243-1
Statisk avledning			

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Ytresistivitet	10¹⁴		IEC 60093
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600 V	V	IEC 60112

Brännbarhet

Egenskap	Värde
Brandklass, bygg	B2 enligt DIN 4102, E enligt EN 13501

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.