

Skapad 2026-08-14



Rundstång i PP HT 3048 mm vit

KEMISK BETECKNING PP

YTTERDIAMETER 25 , 32 , 38 , 44 , 50 , 51 , 57 , 64 , 70 , 89

HUVUDFUNKTIONER

God glidförmåga

Hydrolysbeständig

Kemikaliebeständig

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

GODKÄNNANDEN

USP VI

Kemisk beständighet

2026-08-14

Rundstång i PP HT 3048 mm vit

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
1,4-Dioxan		●	Matolja		●
Acetamid	50	●	Metanol	10	●
Aceton		●	Metyletylketon		●
Ammoniak	10	●	Metylklorid		●
Bensen		●	Mjölk		●
Bensin		●	Mjölksyra	90	●
Bitumen		●	Myrsyra	10	●
Bläck		●	Natriumbisulfid	10	●
Borsyra	10	●	Natriumhydroxidlösning	50	●
Brandy		●	Natriumkarbonat	10	●
Butylacetat		●	Natriumklorid	10	●
Butylenglykol		●	Natriumnitrat	10	●
Citronsyra	10	●	Natriumtiosulfat	10	●
Cyklohexan		●	Nitrobenzen		●
Cyklohexanon		●	Oxalsyra	10	●
Dekalin		●	Ozon		●
Dieselbränsle		●	Paraffinolja		●
Dietyleter		●	Perkloretylen		●
Dimetylformamid		●	Petroleum		●
Dioktylfthalat		●	Propanol		●
Eldningsolja		●	Pyridin		●
Etanol	96	●	Salicylsyra		●
Etylacetat		●	Salpetersyra	2	●
Etylenklorid		●	Saltsyra	36	●
Fenol, vattenlösning		●	Silikonolja		●
Fluorvätesyra	40	●	Sodalösning	10	●
Formaldehyd, vattenlösning	30	●	Styren		●
Formamid		●	Svavelsyra	98	●
Fosforsyra	10	●	Svavelväte, mättad lösning		●
Freon (diklordifluormetan)		●	Tetrahydrofuran (THF)		●
Fruktjuicer		●	Tetralin		●
Glycerin		●	Tjära		●
Glykolsyra		●	Toluen		●
Glysantin	40	●	Transformatorolja		●
Heptan och hexan		●	Trietanolamin		●
Isooktan		●	Triklöretylen		●
Isopropanol		●	Tvållösning		●
Jodtinktur		●	Urea, vattenlösning		●
Kalciumklorid	10	●	Vaselin		●
Kaliumdikromat	10	●	Vatten		●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Vatten, varmt		●
Kaliumpermanganat	1	●	Vax, smält		●
Klorbensen		●	Vinsyra		●
Kloroform		●	Väteperoxid	30	●
Koldisulfid		●	Xylen		●
Koltetraklorid		●	Zinkklorid	10	●
Kopparsulfat	10	●	Ättiksyra		●
Linolja		●	Ättiksyra	10	●

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● **Beständig** ● **Icke beständig** ● **Delvis beständig**