

Skapad 2026-08-14

Rundstång i PTFE GR15 1000 mm natur



KEMISK BETECKNING PTFE

YTTERDIAMETER 6 , 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25 , 28 , 30 , 32 , 35 , 38 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 90 , 100

TILLSATSER

Grafit

Tekniskt datablad

2026-08-14

Fysiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Densitet	2,15 g/cm ³	g/cm ³	ISO 1183

Mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Dragegenskaper			
Sträckgränsspänning	> 13 MPa	MPa	ISO 527-2
Brottöjning	> 180 %	%	ISO 527-2
Hårdhet			
Hårdhet Shore D	57 Shore D	Shore D	Shore D

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.