


Skapad 2026-08-14



Platta i Multiglas kanalplast rökfärgad

KEMISK BETECKNING PC

DIMENSION 3000x980x16 , 3500x980x16 , 4000x980x16 , 4000x1200x32 ,
5000x980x16 , 5000x1200x32 , 6000x980x16 , 6000x1200x32

PLASTSHOP.SE

HUVUDFUNKTIONER

Elektriskt isolerande

God bearbetbarhet

Hög slagseghet

Klarar höga temperaturer

Livsmedelsgodkänd

Svetsbar

BEARBETNINGSMETODER

Borring

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

Tekniskt datablad

2026-08-14

Fysiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Densitet & vikt			
Densitet	1,2 g/cm ³	g/cm ³	ISO 1183
Fuktabsorption			
Vattenabsorption till mättnad	0,35 %	%	ISO 62

Mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Dragegenskaper			
Sträckgränsspänning	69 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	2200 MPa	MPa	ISO 527-2
Töjning vid sträckgräns	3 %	%	ISO 527
Brottöjning	90 %	%	ISO 527-2
Böjgenskaper			
Böjhållfasthet	70 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (böj)	2300 MPa	MPa	DIN EN ISO 178
Slagbeständighet			
Skårad slagseghet (Charpy)	14 kJ/m ²	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1
Hårdhet			
Hårdhet Shore D	85		ISO 868
Kultryckshårdhet	120 MPa	MPa	ISO 2039-1
Kompressionsegenskaper			
Kompressionsmodul	2000 MPa	MPa	ISO 604

Termiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Temperaturgränser			
Maximal drifttemperatur (korttid)	140 °C	°C	
Maximal drifttemperatur	120 °C	°C	
Minsta temperatur	-60 °C	°C	
Värmeförvrängning (HDT/A)	135 °C	°C	ISO 75
Glasövergångstemperatur	150 °C	°C	ISO 3146
Värmeledningsförmåga			
Termisk konduktivitet	0,25 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612

Elektriska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Isoleringsegenskaper			
Dielektrisk styrka	20 kV/mm	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	$\geq 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$	$\Omega \cdot \text{cm}$	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2,9		IEC 60250
Dielektrisk förlustfaktor (1 MHz)	0,006		IEC 60250
Statisk avledning			
Ytresistivitet	$\geq 10^{13} \Omega$	Ω	IEC 60093

Brännbarhet

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Brandfarlig klassificering (UL 94)	HB		UL 94
Syreindex (LOI)	26 %	%	ASTM D2863

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.