

Skapad 2026-08-14



Platta i PA6.6 3048x1219,2 mm svart

KEMISK BETECKNING PA

TJOCKLEK 6,35 , 9,52 , 12,7 , 19,05 , 25,4 , 31,75 , 38,1

Tekniskt datablad

2026-08-14

Fysiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Densitet & vikt			
Densitet	1,40 g/cm³	g/cm³	ISO 1183
Fuktabsorption			
Fuktabsorption (23°C/50% RF)	2,5 Procent	Procent	Plast - Bestämning av vattenabsorption

Mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Dragegenskaper			
Sträckgränsspänning	103 MPa	MPa	ISO 527-2
Elasticitetsmodul (drag)	5500 MPa	MPa	ISO 527-2
Tjöning vid sträckgräns	7 %	%	ISO 527-2
Brottjöning	11 %	%	ISO 527-2
Böjegenkaper			
Böjhållfasthet	123 MPa	MPa	ISO 178
Elasticitetsmodul (böj)	5100 MPa	MPa	ISO 178
Slagbeständighet			
Skårad slagseghet (Charpy)	5 kJ/m²	kJ/m²	ISO 179
Charpy ohackad slagseghet	85 kJ/m²	kJ/m²	ISO 179
Hårdhet			
Hårdhet Shore D	84 Shore D	Shore D	Shore D
Kultryckshårdhet	165 MPa	MPa	ISO 2039-1
Kompressionsegenskaper			
Kompressionsmodul	2700 MPa	MPa	ISO 604

Termiska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Temperaturgränser			
Smältpunkt	254 °C	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	170 °C	°C	
Maximal drifttemperatur	110 °C	°C	
Minsta temperatur	-30 Grader Celsius	Grader Celsius	
Värmeförvrängning (HDT/A)	93 °C	°C	ISO 75
Värmeförvrängning (HDT/B)	200 °C	°C	ISO 75
Glasövergångstemperatur	48 °C	°C	ISO 3146

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Värmeledningsförmåga			
Termisk konduktivitet	0,29 W/(m·K)	W/(m·K)	DIN 52612
Termisk expansion			
Termisk utvidgningskoefficient	100 x 10⁻⁶		ISO 11359-2

Elektriska egenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Isoleringsegenskaper			
Dielektrisk styrka	33 kV/mm	kV/mm	IEC 60243-1
Statisk avledning			
Ytresistivitet	> 10¹³		IEC 60093
Jämförande krypströmsindex (CTI)	600 V	V	IEC 60112

Brännbarhet

Egenskap	Värde	Enhet	Norm
Brandfarlig klassificering (UL 94)	HB		UL 94
Syreindex (LOI)	27 %	%	ISO 4589-2

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.